
ASO®-Unigrund-PLUS

Uniwersalny, specjalny środek gruntujący





Numer artykułu	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Opakowanie	Kolor
205560002	5	kg	Kanister	pomarańczowy

Właściwości

- Uniwersalny grunt dyspersyjny
- Zapobiega powstawaniu etryngitu
- Szybkoschnący
- Koncentrat - może być rozcieńczany do 1:3 z wodą
- Tworzy bardzo silne połączenie między podłożem a późniejszymi klejami do płytek i masami szpachlowymi
- Reguluje chłonność i chroni podłoża przed wodą zarobową z zapraw mineralnych

Zalety

- Skutecznie zapobiega tworzeniu się etryngitu
- MONOFLEX-S2 umożliwia układanie płytek i płyt na młodych jastrychach anhydrytowych
- Chroni wrażliwe podłoża (np. drewno, jastrychy anhydrytowe) przed wodą zarobową z kleju do płytek

Zakres zastosowania

- Jako grunt specjalistyczny na jastrychach anhydrytowych lub tynkach gipsowych do układania płytek przy użyciu konwencjonalnych klejów do płytek SCHOMBURG, niezależnie od formatu płytek
- Do gruntowania podłoży od niechłonnych do bardzo chłonnych
- Do ścian i podłóg
- Do wnętrz i na zewnątrz

Certyfikaty badań

- Certyfikat AgBB
- Certyfikat Belg. VOC
- Certyfikat Franz. VOC
- Licencja EMICODE

ASO®-Unigrund-PLUS

Dane techniczne:

Właściwości produktu

Składniki produktu	System 1-składnikowy
Baza	Dyspersja
Konsystencja	Płynna
Gęstość, produkt gotowy do użycia (ISO 1183-1)	ok. 1 g/cm³
Klasyfikacja reakcji na ogień zgodnie z DIN EN 13501-1	E
Mieszanie	
Czas mieszania	ok. 1 minuta
Obróbka	
Temperatura podłoża	od 5 °C do 30 °C
Możliwość chodzenia po	ok. 15 - 45 minutach
Zużycie (gruntowanie)	ok. 30 - 100 g/m²
Temperatura aplikacji	od 5 °C do 30 °C

Technologia obróbki

Urządzenia pomocnicze / narzędzia

- Szczotka
- Opryskiwacz
- Pędzel
- Wałek malarski

Właściwe podłoże

- Beton, jastrych cementowy (CT), podłogowe zaprawy wyrównujące, jastrychy anhydrytowe (CA, CAF), jastrychy asfaltowe (AS)
- Płytki szkliwione i nieszkliwione
- Materiały drewnopochodne
- Tynki cementowe, tynki gipsowe, tynki wapienno-cementowe, tynki lekkie
- Elementy nośne do płytek, płyty gipsowo-włóknowe, płyty gipsowe, podłogi szczelinowe, płyty cementowe i włókno-cementowe, suche jastrychy

Przygotowanie podłoża

Wymagania dotyczące podłoża

1. Nośne
2. Czyste
3. Suche
4. Wolne od pęknięć
5. Wolne od substancji zmniejszających przyczepność

Przygotowanie powierzchni

1. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć
2. Wymagany jest pomiar wilgotności metodą CM w celu oceny gotowości do pokrycia
3. Luźne lub zmniejszające przyczepność warstwy należy usunąć mechanicznie poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub piaskowanie

Pomiar wilgotności CM

Zawartość wilgoci w podłożach	
Jastrych cementowy (ogrzewany i nieogrzewany)	max. 4,0 CM %
Jastrych anhydrytowy (ogrzewany i nieogrzewany)	max. 1,2 CM %

Podane wartości dotyczą stosowania w połączeniu z MONOFLEX-S2

ASO®-Unigrund-PLUS

Obróbka

Tabela zastosowań

Podłoże	Rozcieńczanie wodą wodociągową	Liczba warstw
Jastrych cementowy	1:3	1
Tynk cementowy	1:3	1
Tynk wapienno-cementowy	1:3	1
Tynk lekki	1:3	1
Płyta gipsowo-kartonowa	1:2	1
Beton	1:2	1
Płyty włókno-cementowe	1:2	1
Suchy jastrych	1:2	1
Tynk gipsowy	1:1	1
Jastrych anhydrytowy	1:1	1
Jastrych asfaltowy	nierozcieńczony	1
Płytki szkliwione	nierozcieńczony	1
Płytki nieszkliwione	nierozcieńczony	1
Materiały drewnopochodne	nierozcieńczony	1

Aplikacja

1. Rozcieńczyć ASO®-Unigrund-PLUS wodą w zależności od podłoża (patrz tabela zastosowań)
2. Wlać ASO®-Unigrund-PLUS do czystego i poręcznego pojemnika
3. ASO®-Unigrund-PLUS nanieść na całą powierzchnię krzyżowo za pomocą odpowiedniego narzędzia
4. Unikać przesycenia lub tworzenia się kałuż
5. ASO®-Unigrund-PLUS musi całkowicie wyschnąć przed dalszymi pracami na zagruntowanych powierzchniach

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu natychmiast wyczyścić wodą

Warunki przechowywania

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu wolnym od mrozu, chłodnym i suchym. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 5 do 30 °C przez maksymalnie 12 miesięcy. Otwarte pojemniki należy natychmiast zużyć

Utylizacja

Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji

Poziom emisji / systemy certyfikacji budynków

- Bardzo niski poziom emisji zgodnie z GEV-EMICODE, co przeważnie prowadzi do pozytywnych ocen w kontekście systemów certyfikacji budynków zgodnie z DGNB, LEED, BREEAM, HQE
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach zgodnie z francuskim rozporządzeniem w sprawie LZO i belgijskim dekretem królewskim C-2014/24239

ASO®-Unigrund-PLUS

Wskazówki

- Grunt musi być suchy przed nałożeniem kolejnych warstw
- Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem ASO®-Unigrund-PLUS!
- Rozpryski natychmiast zmyć wodą
- Do układania na młodych, ogrzewanych i nieogrzewanych jastrychach anhydrytowych o maksymalnej wilgotności resztkowej 1,2 CM-% w połączeniu z MONOFLEX-S2

GISCODE: BSW20

Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one – pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości należy wykonać powierzchnię próbną. Niniejsza Instrukcja Techniczna obowiązuje do czasu wydania jej nowej wersji.